

EOLO PUP FOOD



IT Tubo trasparente con parete interamente in TPU a base etere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Spessore di parete da 0,8 mm a 1,2 mm. Eccellente resistenza all'abrasione, ai microbi e all'idrolisi, alla flessione. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile. Alimentare secondo FDA CFR 21- 177.2600 e Reg. UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E). Spirale di grado alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. EP 02).

• Aspirazione media di polveri, semi, farine, zucchero, granaglie e sostanze abrasive di genere alimentare. Idoneo al passaggio di grassi alimentari e utilizzato inoltre in acquacoltura, per il passaggio di pesce. In agricoltura, impiegato su seminatrici, macchine combinate e veicoli agricoli in genere.

EN Transparent ether based TPU wall, reinforced with an ivory, anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0,8 mm to 1,2 mm. Light, flexible, extremely resistant to abrasion, microbes, Hydrolysis and flexion, this hose features high mechanical properties. Food grade, according to FDA CFR 21-Item 177.2600 and to EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E). Food grade spiral. The AS version with copper wire is available on request (Cod. EP 02).

• Medium suction of dry food such as grains, animal feed, sugar, flour and abrasive foodstuff in general. It finds a perfect application also in aquaculture, for fish handling. Suitable for fatty foods. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.

COD. EP

Ø mm 22-305



TPU a base etere
Ether-based TPU

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA



disponibile a magazzino
available on stock



0,8-1,2




+80°C

-40°C

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU FOOD (cod. EU) p.93



ZEUS PU FOOD (cod. ZE) p.95

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPES. MIN. MIN WALL TH.	SPES. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
EP010220000000*	22	0,8	3,3	190	3,5	80	30	0,041
EP010250000000*	25	0,8	3,3	220	3,5	80	30	0,057
EP010300000000*	30	0,8	3,3	260	3,5	100	30	0,070
EP010320000000*	31,8	0,8	3,3	270	3	110	30	0,074
EP010350000000*	35	0,8	3,5	300	3	120	30	0,081
EP010380000000	38,1	0,8	3,5	320	3	130	30	0,087
EP010390000000*	39	0,8	3,5	330	3	135	30	0,118
EP010400000000	40	1	3,6	370	3	140	30	0,121
EP010450000000*	45	1	3,9	470	3	160	30	0,152
EP010500000000*	50	1	4,3	570	3	175	30	0,169
EP010520000000	50,8	1	4,3	580	3	175	30	0,171
EP010550000000*	55	1	4,3	630	3	190	30	0,183
EP010600000000	60	1	4,3	680	3	200	30	0,198
EP010630000000	63,5	1	4,3	720	3	230	30	0,311
EP010650000000*	65	1	4,3	740	3	230	30	0,318
EP010700000000	70	1	4,8	800	3	250	30	0,344
EP010760000000	76,2	1	4,8	870	2,5	270	30	0,371
EP010800000000	80	1	5,2	970	2,5	290	30	0,391
EP010900000000	90	1	5,4	1140	2,5	360	30	0,581
EP011000000000	100	1	5,9	1340	2,5	400	30	0,644
EP011020000000	102	1	5,9	1360	2,5	400	30	0,655
EP011100000000*	110	1	6,1	1480	2,5	440	30	0,938
EP011200000000	120	1	6,1	1610	2,5	470	30	1,015
EP011270000000	127	1	6,1	1700	2,5	500	30	1,069
EP011300000000*	130	1	6,1	1740	2,5	520	30	1,092
EP011400000000*	140	1	6,2	1910	2	570	30	1,170
EP011500000000	151,5	1	6,6	2130	2	600	20	1,265
EP011520000000*	152,4	1	6,6	2140	2	600	20	1,272
EP011600000000*	160	1	7,4	2310	2	600	20	1,342
EP011800000000*	180	1	7,4	2590	0,4	250	20	1,496
EP012030000000*	203,2	1,2	9,4	3180	1	400	20	1,705
EP012540000000*	254	1,2	9,4	3950	1	500	10	1,397
EP013050000000*	304,8	1,2	9,4	4710	0,8	610	10	1,657

ARTICOLI JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

EP020400000000	40	1	3,6	440	3	140	30	0,121
EP020520000000	50,8	1	4,3	650	3	175	30	0,171

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.